

Nordkalk

Tuoteseloste Lappeenranta 2023

Tyypinimi	Kalkin rikastusjäännös
Kauppanimi	Nordkalk Kiertokalsiitti Lappeenranta
Neutraloiva kyky Ca:ksi laskettuna	18 %
Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky (Ca) (SFS-EN 13971)	11 %
Ravinteet (kokonaispainosta)	
- Kalsium (Ca)	17 %
- Magnesium (Mg)	≤ 2 %
Hienous	100 % < 0,500 mm 50 % < 0,125 mm

Kosteus 5 - 10 %

Haitalliset metallit

Arseeni (As)	< 15 mg/kg
Elohopea (Hg)	< 0,05 mg/kg
Kadmium (Cd)	< 0,5 mg/kg
Kromi (Cr)	< 50 mg/kg
Kupari (Cu)	< 30 mg/kg
Lyijy (Pb)	< 35 mg/kg
Nikkeli (Ni)	< 20 mg/kg
Sinkki (Zn)	< 250 mg/kg



AGRICULTURE
products
info@nordkalk.com

Nordkalk

Alkuperämaa: Suomi
Valmistaja: Nordkalk Oy Ab
Sementtitie 29, 53500 Lappeenranta
www.nordkalk.com

