

Juuan Dolomiittikalkki Oy
Onninpolku 1
83900 JUUKA

JDK kalsiitti Louhi 2024

Tuoteluokka	kalkitusaine
Ainesosat	kalkkikivi
Kauppanimi:	JDK Kalsiitti Louhi
Neutraloiva kyky (Ca):	31 %
Nopea neutraloiva kyky (Ca):	14 % (SFS-EN 13971)
Ravinteet: Kalsium (Ca)	30 %
Magnesium (Mg)	< 2 %
Raekokojakauma:	100 % läpäisee 4,00 mm seulan 90 % läpäisee 3,15 mm seulan 50 % läpäisee 1,00 mm seulan 40 % läpäisee 0,5 mm:n seulan
Kosteus:	1 %
Haitalliset metallit:	
Arseeni (As)	<15 mg/kg
Elohopea (Hg)	<0,05 mg/kg
Kadmium (Cd)	<0,5 mg/ kg
Kromi (Cr)	<30 mg/kg
Kupari (Cu)	<30 mg/ kg
Lyijy (Pb)	<35 mg/kg
Nikkeli (Ni)	<20 mg/kg
Sinkki (Zn)	<250 mg/kg
Käyttötarkoitus:	Kalkitusaine maan happamuuden neutralointiin sekä kalsiumlannoitukseen. Luomukelpoinen
Käyttöohje:	Viljavuustutkimuksen mukaisesti. Mikäli viljavuustutkimusta ei ole suoritettu, peruskalkitukseen 5 –10 tn / ha, jonka jälkeen ylläpitokalkitukseen 5 tn / ha 3 vuoden välein.
Alkuperämaa:	Suomi
Valmistaja:	Juuan Dolomiittikalkki Oy Louhen kalkkitehdas, Louhi 050 303 1182



Juuan
Dolomiittikalkki Oy

dolomiittikalkki.fi